



ColorBit

Vernice protettiva colorata all'acqua per superfici bituminose

Presentazione

Il **ColorBit** è una speciale vernice resinata all'acqua (non acrilica) , disponibile nei colori grigio e rosso, ideale per proteggere le impermeabilizzazioni realizzate con la nostra **Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua Elastik** o con le normali guaine bituminose in rotoli.

L'applicazione di **ColorBit** , oltre che donare un effetto estetico eccellente, garantisce una maggiore durata del manto impermeabile e una diminuzione della temperatura nei locali sottostanti.

Campi d'impiego

Il **ColorBit** è il prodotto ideale per verniciare e proteggere qualsiasi tipo di impermeabilizzazione bituminosa (membrane bituminose in rotoli, asfalti a freddo, guaine liquide elastomero bituminose all'acqua) .

Il **ColorBit** può essere applicato sul nostro **Elastik** non prima di 48 - 72 ore dall'ultimazione dei lavori . Su membrane bituminose nuove il **ColorBit** si può applicare dopo circa 30 – 60 giorni dall'ultimazione dei lavori che è il tempo necessario perchè avvenga l'ossidazione della miscela bituminosa che fuoriesce dalle saldature tra i diversi teli di membrana .

Il **ColorBit** una volta applicato e completamente essiccato in profondità (15 giorni dall'applicazione) garantisce una perfetta adesione al supporto anche in presenza di acqua stagnante (a differenza delle normali vernici acriliche colorate che in presenza di acqua si staccano) .

Il ColorBit non si può usare direttamente come impermeabilizzante colorato ma solo come vernice protettiva di manti impermeabili .

Modalità d'uso

Le superfici da verniciare con il **ColorBit** devono essere perfettamente pulite e possono essere anche leggermente umide (non bagnate). Il **ColorBit** dopo una **buona miscelazione , meglio se eseguita con trapano meccanico**, è pronto all'uso. Nel caso il prodotto risultasse troppo denso, o in giornate troppo calde, **si può diluire con il 3 % di acqua** (mezzo litro su una latta da kg 20). Si raccomanda di non diluire il prodotto oltre la percentuale consigliata , un'esagerata diluizione potrebbe compromettere le caratteristiche prestazionali .

Normalmente è sufficiente una sola mano di **ColorBit** stesa in modo abbondante con pennello o rullo con un consumo di 250 g/m² .

È possibile che da una produzione all'altra ci siano delle piccolissime differenze di tonalità nel colore , quindi consigliamo sempre di eseguire il lavoro con tutto il materiale della stessa partita.

Il **ColorBit** appena applicato presenta una tonalità di colore che con il passare dei giorni tende a schiarire leggermente per diventare definitiva dopo circa 15 giorni dall'applicazione .

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	A base di resine sintetiche (non acriliche)
TIPO PRODOTTO	in dispersione acquosa
ASPETTO DEL FILM ESSICCATO	Monocomponente pronto all'uso
DENSITA'	Satinato
	1,46 ($\pm 0,07$) kg/dm ³ per il colore rosso
	1,39 ($\pm 0,07$) kg/dm ³ per il colore grigio
INFIAMMABILITA'	Non è infiammabile
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	(anche notturna) + 5 °C
VISCOSITA'	Tixotropico
COLORI DISPONIBILI (a colori stabilizzati dopo circa 15 giorni dall'applicazione)	Grigio RAL 7038
	Rosso RAL 8012
DURATA DI MAGAZZINO	1 anno dalla data di produzione posto nel suo imballo perfettamente chiuso riparato dal gelo e dal caldo eccessivo.

Avvertenze

Il prodotto va miscelato bene prima dell'uso meglio se con trapano meccanico. Temperatura minima di applicazione (anche notturna) + 5 °C.

Non applicare il ColorBit in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido può essere dilavato dall'acqua piovana o rovinato dal gelo.

Il prodotto , nel suo imballo , TEME il GELO ed una volta gelato non è più recuperabile.

Gli attrezzi di lavoro vanno puliti prima con acqua e poi con acquaragia minerale. Prima del loro riutilizzo bisogna accertarsi che il solvente sia perfettamente evaporato onde evitare di danneggiare la composizione del ColorBit.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

EDILCHIMICA S.r.l.

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese (MILANO) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051
e-mail : info@edilchimica.com www.edilchimica.com