



# **Supporto Antifessura**

## **Tessuto non tessuto in poliestere**

### **Presentazione**

Il **Supporto Antifessura** è uno speciale tessuto non tessuto in poliestere con grammatura di 100 g/m<sup>2</sup> e spessore circa 1 mm, disponibile in rotoli da 50 m di lunghezza e in tre diverse altezze da 1 m, 50 cm e 25 cm, per il " **fai da te** " e le **piccole riparazioni** è disponibile in rotoli da 10 m di lunghezza e altezza 25 cm.

Il **Supporto Antifessura** si presenta come un tessuto molto morbido che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di geometria e forma (anche per superfici ondulate come tetti in lastre di fibro-cemento o di lamiera).

### **Campi d'impiego**

Il **Supporto Antifessura** si utilizza per rinforzare la nostra Guaina liquida elastomero bituminosa all'acqua **ElastiK** in moltissime applicazioni tra cui le principali sono:

- Realizzazione di impermeabilizzazioni a **vista** che non vanno ricoperte da piastrelle o da massetti cementizi (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 1m).
- Riparazioni delle saldature fra i diversi teli di guaine bituminose (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 25 cm).
- Riparazioni di fessurazioni su lastre di copertura in fibro-cemento o lamiera (in questi casi si utilizza il rotolo di altezza 25 cm).

### **Modalità d'uso**

Per incollare con l'**ElastiK** il **Supporto Antifessura** non bisogna applicare prima l'**ElastiK** sulla superficie e dopo qualche minuto stendere il tessuto non tessuto di poliestere (l'**ElastiK** si asciugherebbe subito e non riuscirebbe ad incollare il **Supporto Antifessura**) ma bisogna:

- 1) Appoggiare il rotolo di **Supporto Antifessura** sulla superficie da trattare
- 2) Applicare davanti al rotolo una striscia di **ElastiK** con una pennellina **e subito sul prodotto fresco stendere il rotolo di Supporto Antifessura schiacciandolo con i piedi o con la pennellina per favorire la penetrazione dell'ElastiK nel tessuto.**

### **Avvertenze**

Il **Supporto Antifessura** si conserva per lungo tempo se lasciato nel suo imballo originale posto al riparo dalla luce diretta del sole.

Rev. 01/01/2007

**EDILCHIMICA S.r.l.**

Via Bergamo, 23 – 20098 S. Giuliano Milanese ( MILANO ) Tel. 02 / 98280912-3 Fax 02 / 98281051  
e-mail : [info@edilchimica.com](mailto:info@edilchimica.com) [www.edilchimica.com](http://www.edilchimica.com)